



Scotch®

Промышленная упаковочная лента

371

Техническая информация

Октябрь, 2006

Описание продукта	Scotch® Упаковочная лента 371 это промышленная упаковочная лента, используемая для закрытия коробок, сращивания и других упаковочных применений. Это продукт с основой, повторяющей рельеф поверхности, и активируемой давлением адгезивной системой Hot Melt из синтетического каучука.	
Конструкция продукта	Основа	Двуосно-ориентированный полипропилен
	Адгезив	Активируемый давлением Hot Melt
	Цвета	Голубой, прозрачный, зеленый, оранжевый, красный, коричневый, желтый
Характеристики	Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией	
	Адгезия к нержавеющей стали	4,4 Н/10мм ASTM D-3330
	Прочность на разрыв	
	Прямое направление	38,5 Н/10мм ASTM D-3759
	Поперечное направление	77,1 Н/10мм ASTM D-3759
	Удлинение при разрыве	160% ASTM D-3759
	Толщина ленты	0,048 мм ASTM D-3652
Статический сдвиг	> 3 500 минут ASTM D-3654	
Особенности	- Мгновенное прилипание к различным поверхностям	
	- Края ленты стойкие к расщеплению	
	- Хорошая адгезия к картону	
	- Эффективность использования возрастает от ролика к ролику	
Доступные размеры	Стандартные ширины	36 мм, 42 мм, 48 мм, 72 мм
	Диаметр втулки	7,62 см
	Длины	50 м, 100 м, 914 м, 1500 м, 1828 м



Scotch®

Промышленная упаковочная лента

371

Техника нанесения	Оборудование для нанесения включает в себя ручные, полуавтоматические и автоматические диспенсеры. Наиболее просто применять Scotch® Упаковочную ленту 371 при комнатной температуре. При более низких температурах, до 0°С, адгезив становится более густым. Однако, однажды нанесенная при рекомендованных условиях, лента хорошо переносит условия хранения и перевозки.
--------------------------	---

Хранение	Хранить в чистом, сухом месте. При температуре от 4°С до 26°С и относительной влажности от 40 до 50%
-----------------	--

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия
Отдел промышленных клейких лент
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”
Tel: (495) 784 7474
Fax: (495) 784 7475
www.3Mrussia.ru

