

Описание продукта Jet-melt 3789 обладает высокой адгезией к пластикам, ударной прочностью, а также устойчивостью к миграции пластификатора

Физические свойства (не являются спецификацией)	Основа	Полиамиды	
	Цвет	Коричневый	
	Вязкость ¹	5200 сПз при 190°C	
	Режим аппликатора	5	
	Одобрено FDA ²	Да	
	Размер катриджей	26 x 73 мм для пневматического аппликатора 15 x 203 мм для аппликатора типа Квадрак TC Quadrack	
	Срок хранения	12 месяцев со дня поставки 3M при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха	
¹ Вискозиметр Брукфелда			
² FDA Reg. 175.105 (адгезивы) CFR Title 21. (FDA – Food and Drug Administration)			

Характеристики (не являются спецификацией)	Точка размягчения ³	132 °C	
	Термостойкость	104°C	
	Прочность на отслаивание при 22°C ⁴	28 Н/10мм	
	Прочность на сдвиг при 22°C ⁵	3.9 МПа	
	Прочность на норм. разрыв при 22°C	3.6 МПа	
	Удлинение при разрыве	600 %	
	Открытое время 3 мм полуцилиндр	50сек	
	³ ASTM E-28-6-7. ⁴ холст ⁵ сосна Douglas fir		

Применение и техника безопасности

Пары горячего адгезива вредны для глаз и дыхательной системы. Избегайте длительного контакта с парами. Во время работы не касайтесь адгезива и сопла аппликатора

В случае попадания горячего адгезива на кожу, немедленно промойте поврежденное место холодной водой и закройте чистой тканью. Обратитесь к врачу!

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

3M Россия
Отдел промышленных клейких лент
Москва, 125445
Ул. Смольная 24/Д
Tel: (095) 784 7474
Fax: (095) 784 7475

