



СТ6348 Лента клейкая двусторонняя на нетканой основе

Техническая информация

Апрель 2011

Описание продукта 3M™ СТ6348 это лента на нетканой целлюлозной основе, с двух сторон покрытая акриловым клеем, обладающим высокой адгезией. Лента защищена белым силиконизированным защитным слоем (лайнером). Нетканая основа обеспечивает удаление ленты с поверхности без дополнительных усилий. Она также обеспечивает постоянство размеров, удобство нанесения и возможность высечки. Высококачественный акриловый адгезив 3M™ обеспечивает надежность фиксации на большинстве поверхностей.

Конструкция

Номер продукта	Толщина, цвет (без лайнера)	Цвет лайнера, тип, толщина
СТ6348	0,09 мм белая	Белая силиконизированная бумага толщиной 0,120 мм

Характеристики

Адгезия выдержка 72 часа комн. темп, метод ASTM D-3330, 180° отслаивание 305 мм/мин	Нерж. сталь ПП	118 Н/100 мм 67 Н/100 мм
Температурная стойкость	Минуты, часы Дни, недели	120°C 80°C
УФ стойкость	Хорошая	
Стойкость к растворителям	Хорошая	

Доступные размеры	Рулоны шириной 12, 18, 24, 36, 48 и 300 мм и длиной 50 метров Другие размеры доступны по запросу.
Хранение	Хранить при 21°C и 50% относительной влажности.
Срок хранения	12 месяцев с момента поставки ЗМ при условии хранения в заводской упаковке при нормальных условиях
Нанесение	Сила соединения зависит от площади контакта с поверхностью. Для увеличения площади контакта прикладывайте прижим. Для достижения оптимальной прочности поверхности должны быть чистыми и сухими. Типичный очиститель – смесь изопропилового спирта с водой или гептан. Идеальная температура для нанесения ленты от 21°C до 38°C. Нанесение ленты на поверхность при температуре ниже 10°C не рекомендуется, так как адгезив может слишком загустеть, однако после нанесения, низкие температуры приемлемы.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания ЗМ не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

ЗМ Россия
 Отдел промышленных клейких лент
 Москва, 121614
 Ул. Крылатская дом 17 стр. 3
 Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
 Tel: +7(495) 784 7474
 Fax: +7(495) 784 7475

