

**Описание продукта** Jet-melt 3779 - термоплавкий адгезив обладающий высокой термостойкостью и хорошими электрическими свойствами.

<b>Физические свойства</b> (не являются спецификацией)	<b>Основа</b>	Полиамид	
	<b>Цвет</b>	Янтарный	
	<b>Вязкость<sup>1</sup></b>	7000 сП при 190°C	
	<b>Режим аппликатора</b>	5	
	<b>Одобрено FDA<sup>2</sup></b>	Да	
	<b>Размер катриджей</b>	26 x 73 мм для пневматического аппликатора Jet-melt 15 x 203 мм для аппликатора типа Jet-melt TC Quadrack 15 x 48 мм для аппликатора типа Jet-melt TC	
	<b>Срок хранения</b>	12 месяцев со дня поставки 3M при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха	
<sup>1</sup> Вискозиметр Брукфельда			
<sup>2</sup> FDA Reg. 175.105 (адгезивы) CFR Title 21. (FDA – Food and Drug Administration)			

<b>Характеристики</b> (не являются спецификацией)	<b>Производительность для катриджа 26x73 мм</b>	75 секунд	
	<b>Точка размягчения<sup>3</sup></b>	163 °C	
	<b>Термостойкость</b>	150°C	
	<b>Ударная прочность</b>	6,2 см/Н при -18°C 12,5 см/Н при 22°C	
	<b>Прочность на отслаивание<sup>4</sup></b>	31 Н/см	
	<b>Прочность на сдвиг<sup>5</sup> 22°C</b>	4,8 МПа	
	<b>Прочность на норм. разрыв<sup>5</sup> 22°C</b>	14,4 МПа	
	<b>Удлинение при разрыве</b>	300 %	
	<b>Открытое время</b> 3 мм полуцилиндр	25 сек	
	<sup>3</sup> ASTM E-28-6-7. <sup>4</sup> материал – брезент <sup>5</sup> сосна Douglas Fir <sup>6</sup> 3мм полуцилиндрическая полоса, сосна Douglas Fir .		
<b>Применение и техника безопасности</b>	Пары горячего адгезива вредны для глаз и дыхательной системы. Избегайте длительного контакта с парами.	Во время работы не касайтесь адгезива и сопла аппликатора (высокая температура).	В случае попадания горячего адгезива на кожу, немедленно промойте поврежденное место холодной водой и закройте чистой тканью.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

3M Россия

Отдел промышленных клейких лент

Москва, 125445

Ул. Смольная 24/Д

Tel: (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475

