



# 1436 Алюминиевая клейкая лента

## Техническая информация

Июнь, 2000

<b>Описание продукта</b>	Алюминиевая фольга с каучуковым адгезивом разработана для скрепления и герметизации различных поверхностей. 1436 обладает низкой воспламеняемостью, соответствует стандарту DIN 4102B1
--------------------------	--

<b>Физические свойства</b> (не для спецификации)	<b>Тип адгезива</b>	Каучуковый
	<b>Основа</b>	Мягкая алюминиевая фольга
	<b>Лайнер</b>	Белая силиконизированная бумага (возможный вариант: полиэтиленовая пленка)
	<b>Срок хранения</b>	12 месяцев с момента отправки товара 3M. Хранить в заводской упаковке при 16°C и 50% отн. влажности

<b>Характеристики</b> (не для спецификации)	<b>Адгезия к нержавеющей стали</b> AFERA 4001	12 Н/10мм	
	<b>Прочность на разрыв</b> AFERA 4001	18 Н/10 мм	
	<b>Удлинение при разрыве</b> AFERA 4005	3,1%	
	<b>Толщина</b>	0.075 мм	
	<b>Водопрпускание</b>	Менее 1 г/м <sup>2</sup> x 24 ч	
	<b>Воспламеняемость</b> DIN 4102B1, Reference PA-111-2-216	V1	

<b>Дополнительная информация</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Основа из фольги обеспечивает превосходно отражающую тепло и свет поверхность</li><li>- Каучуковый адгезив клеится ко многим поверхностям</li><li>- Низкий уровень пропускания воды делает ленту превосходной для герметизации и наложения заплат</li><li>- Наилучший результат достигается при нанесении на сухую чистую поверхность при температуре выше 0°C</li><li>- Рабочий диапазон температур от -25°C до +70°C; на короткое время до 100°C</li></ul>
----------------------------------	--

<b>Хранение</b>	Хранить в сухом месте, не допускать попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Идеальные условия – 20°C и 50% относительной влажности. Хранить в рулонах дольше 12 месяцев не рекомендуется
-----------------	--

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия  
Отдел промышленных клейких лент  
121614 Москва, Россия  
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3  
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”  
Tel: (495) 784 7474  
Fax: (495) 784 7475  
www.3Mrossia.ru

