



467MP Клеепереносящая лента

Техническая информация

Ноябрь 2001

Описание продукта	Жесткий акриловый адгезив типа А-30. Обеспечивает высокую конечную прочность в сочетании с отличной температурной стойкостью и стойкостью к растворителям.	Прочность соединения нарастает со временем.	Лента 467 – долговечный продукт широко используемый при изготовлении шильдиков и информационных табличек.
--------------------------	--	---	---

Физические свойства Не для спецификации

Тип адгезива	Жесткий акриловый	3M тип : А-30
Толщина (ASTM D-3652) Лента Защитный слой Всего	50 мкм 100 мкм 150 мкм	
Защитный слой	Бумага	
Цвет ленты	Прозрачный	
Срок хранения	24 месяца с даты продажи 3M при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха	

Характеристики Не для спецификации

Адгезия к стали ASTM D-3330	5.5 Н/10мм	
Прочность на сдвиг	Высокая	
Температурные характеристики максимальная: (минуты/часы) максимальная (дни/недели) минимальная	204 °C 149 °C -30 °C	
Стойкость к растворителям	Отличная . При правильном нанесении на непроницаемые материалы адгезив противостоит воздействию через торцы мягких кислот и щелочей, масел, бензина, керосина, реактивного топлива, и многих других стандартных алифатических и ароматических растворителей. Однако, постоянное погружение не рекомендуется.	

467MP Клеепереносящая лента

Характеристики (Продолжение) Не для спецификации	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	Отличная. Не окисляется при выдержке на воздухе или под солнечным ультрафиолетом.
	Водостойкость	Отличная. Не наблюдается очевидных дефектов на соединении после погружения на 100 часов при температуре 21°C

Дополнительная информация о продукте	467MP имеет устойчивый к влажности защитный слой, препятствующий образованию вздутий и морщин от влаги. На защитном слое отпечатано Hi Performance No 467	50-ти микронный адгезив отлично подходит для соединения относительно гладких, тонких материалов и имеет низкие остаточные напряжения.	Если необходимо соединять грубые или толстые материалы, то лучше использовать адгезив толщиной 130 микрон.
---	---	---	--

Рекомендации по нанесению	<p>1. Прочность соединения зависит от величины площади контакта между адгезивом и поверхностью. Жесткий прижим увеличивает площадь контакта и таким образом улучшает прочность соединения.</p> <p>2. Для получения качественного соединения соединяемые поверхности</p>	<p>должны быть чистыми сухими и однородными</p> <p>Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой.следуйте мерам предосторожности при работе с растворителями.</p> <p>3. Идеальная температура нанесения 21°C - 38°C.</p>	<p>Нанесение ленты при температуре ниже +10°C не рекомендуется, так как адгезив становится слишком жестким для качественного нанесения. Однако будучи нанесенным в нормальных условиях лента имеет хорошую стойкость к низким температурам.</p>
----------------------------------	---	--	---

Применения	467MP хорошо подходит для соединения самых разных материалов как то металлы, окрашенные поверхности, дерево, стекло и некоторые пластики.	Отличный адгезив для монтажа информационных табличек и декоративных элементов.
-------------------	---	--

Спецификации	Эта лента соответствует спецификации MIL-P-19834, Amendment 1, Type 1.	467MP – признана Американской газовой ассоциацией и лабораторией по технике безопасности - организацией UL США
---------------------	--	--

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
 Отдел промышленных клейких лент
 125445 Москва
 ул. Смольная д.24/Д
 Бизнес центр “Меридиан”
 Tel: (095) 784 7474
 Fax: (095) 784 7475

