



# Специальная лента 2929

## Техническая информация

Март, 2007

<b>Описание продукта</b>	3M™ Специальная лента 2929 это гибкая тканевая лента, сделанная из ткани, покрытой гладкой полиэтиленовой плёнкой, с каучуковым клеем. Эта лента – хороший выбор для задач ремонта, герметизации, маркировки и фиксации.	
<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Полиэтиленовая основа хорошо переносит влажные внешние условия и подходит для применения во влажных средах</li><li>- Каучуковый адгезив хорошо клеится к различным поверхностям. Это универсальная лента для широкого диапазона применений</li><li>- Легко рвется руками</li><li>- Индивидуальная упаковка рулона позволяет снизить степень загрязнения торца рулона перед применением</li></ul>	
<b>Применения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ремонт</li><li>- Герметизация и фиксация</li><li>- Маркировка</li></ul>	
<b>Конструкция продукта</b>	<b>Тип адгезива</b>	Каучуковый
	<b>Основа</b>	Полиэтиленовая пленка поверх ткани
	<b>Цвет</b>	Серебряный
	<b>Длина рулона</b>	45,7 м
	<b>Ширина рулона</b>	48 мм и 72 мм
<b>Характеристики</b>	<b>Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией</b>	
	<b>Адгезия к нержавеющей стали</b>	49,2 Н/100 мм D-3330
	<b>Прочность на разрыв</b>	334,4 Н/100 мм D-3759
	<b>Удлинение при разрыве</b>	14% D-3759
	<b>Поверхностная плотность</b>	250 г/м <sup>2</sup>
	<b>Содержание текстильного материала в готовом продукте (по массе)</b>	Около 25%
	<b>Толщина</b>	0,152 мм D-3652
	<b>Температурная стойкость</b>	До 93°C
<b>Хранение</b>	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°C и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке	
<b>Срок хранения</b>	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 12 месяцев с момента производства	

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия  
Отдел промышленных клейких лент  
121614 Москва, Россия  
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3  
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”





**Специальная лента**

2929

Tel: (495) 784 7474

Fax: (495) 784 7475

[www.3Mrussia.ru](http://www.3Mrussia.ru)

